

Zone Industrielle

60730 SAINTE GENEVIEVE

TEL: 03.44.08.60.82 / 03.44.08.95.64

FAX: 03.44.08.60.83 www.francealufilm.fr LE 18/07/2011

FILM ETIRABLE PVC A USAGE ALIMENTAIRE $\underline{FICHE\ TECHNIOUE}$

PROPRIETE	UNITE	METHODE	VALEUR
<u>Caractéristiques générales</u>			
Longueur	m		300/500/1500
Largeur	cm		30/45/60
Couleur			rose/violet/champagne
Epaisseur	μ		8
Diamètre mandrin inter.	cm		4.2 /5.2/7.6
<u>Caractéristiques mécaniques</u>			
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>24
Sens machine			
ELONGATION	%	ASTM D882	115 mini
	37/		
FORCE	N/mm2	ASTM D882	>25
Sens travers	0.7	4 GTV 4 TO 0.00	
ELONGATION	%	ASTM D882	144 min.
Perméabilit é			
Transmission oxygene	cm3/m2/24h	ASTM	8500-16000
Transmission CO2	cm3/m2/24h	ASTM	40000-100000
Transmission vapeur d'eau	g/m2/24h	ASTM	650
Antibuée	seconde		55
Migration			
Migration Globale	mg/ dm ²	LNE	< 10 +/- 3
Migration Spécifique DEHA	A mg / kg	LNE	17 (limite=18mg)

DECLARATION DE CONFORMITE

Film en accord avec l'ensemble des normes alimentaires en vigueur au plan Français et Européen pour le contact alimentaire et pour les constituants autorisés rentrant dans la composition de ce matériau (Directive 2002/72/CE, 2004/01/CE, 2004/19/CE, 2005/78/CE, 2007/19/CE, 2008/39/CE et la note d'information de la DGCCRF n°2004-64).

Convient pour le contact avec les aliments tels que fromages, viandes, fruits et légumes, chocolats, plats cuisinés, féculents...

Ne convient pas pour le contact avec les aliments 100% gras ou conservés dans l'huile (beurre, lard, margarine).

Conditions extrêmes d'utilisation des aliments emballés : -30°/+120° Conditions idéales de stockage : 15/20°C à l'abri de l'humidité.

(Les propriétés peuvent être modifiées dans des conditions de stockage extrêmes.)

NE PAS UTILISER DANS UN FOUR CLASSIQUE. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

TOLERANCES D'EXTRUSION: LONGUEUR/LARGEUR/EPAISSEUR 5%